

descrizione

CS 51 è un prodotto antimacchia a base acqua idoneo alla protezione ed al consolidamento di superfici in materiale lapideo. La presenza nella formulazione di piccole quantità di solventi compatibili con l'acqua lo rende adatto all'applicazione su supporti che abbiano ancora al loro interno delle tracce di umidità senza che ciò renda inefficace l'applicazione. La formulazione di CS 51 è frutto di anni di esperienza nel settore del trattamento delle superfici lapidee che ci ha permesso di ottenere un prodotto ideale per l'uso professionale poiché, oltre a mantenere le caratteristiche di protezione dei prodotti a solvente questo prodotto, per la sua compatibilità con l'acqua, permette di ridurre sensibilmente i tempi di intervento ed i relativi costi, basti pensare ai tempi morti causati dall'attesa dell'asciugatura delle superfici dopo il lavaggio, prima del trattamento. Nonostante le sue caratteristiche di totale compatibilità con l'acqua si consiglia di non applicarlo su supporti eccessivamente bagnati che pur non annullando l'efficacia del trattamento lo renderebbero meno valido come tenuta nel tempo.

CS 51 è un prodotto versatile: qualora fosse richiesta una sovrapposizione con prodotti di finitura a base di cere o resina all'acqua, non si verificherebbero problemi di sorta.

Il prodotto si applica su: marmi, graniti, beole, arenarie, pietre vulcaniche agglomerati di cementi e graniglie, basalti, che possono essere usati per ottenere pavimentazioni piuttosto che rivestimenti, facciate, pareti ventilate, ecc.

come si usa

CS 51 si applica con i normali metodi di trattamento quali possono essere quelli a pennello, spruzzo, rullo, panno, piuttosto che metodi personali affinati dai professionisti nelle loro esperienze operative che variano anche a seconda del tipo di supporto e della finitura che si desidera ottenere.

Indichiamo di seguito, in base alla nostra esperienza, i tipi di applicazione da effettuarsi su una serie di finiture:

LEVIGATO OPACO	con panno
SABBIATO – BOCCIARDATO	con panno, a spruzzo
FIAMMATO	a rullo, a spruzzo
TAGLIO DISCO	a rullo, a pennello, a spruzzo

resa

La resa indicativa è molto ampia considerando tutti i tipi di supporto su cui può essere applicato CS 51 e pure lo stato delle superfici da trattare (più o meno umide); possiamo quindi indicare una resa che vada da 4 a 30 m<sup>2</sup> con un litro di prodotto con variabili che indichiamo di seguito:

SABBIATI-BOCCIARDATI-FIAMMATI	1 litro per 4 – 6 m <sup>2</sup>
TAGLIO FILO/DISCO	1 litro per 8 – 10 m <sup>2</sup>
LEVIGATO OPACO	1 litro per 15 – 20 m <sup>2</sup>

manutenzione

Per pulizie di routine si consiglia l'uso del detergente igienizzante CIBERNET.

Per la pulizia di superfici grezze (bocciardate, sabbiate) in presenza di sporco resistente si consiglia l'uso di CIBERPLUS che può essere usato anche per la pulizia prima di ripristinare il trattamento.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 10 bottiglie da 1 litro e cartoni con 2 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri. Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

Il prodotto, in base alle sue caratteristiche chimico-fisiche, non è da considerarsi infiammabile. E' pericoloso per contatto con gli occhi e la pelle. Il contatto con gli occhi e la pelle può provocare irritazione. Il contatto ripetuto e prolungato con la pelle e gli occhi può provocare arrossamento. Respirare a lungo i vapori può provocare l'irritazione di naso e gola. L'ingestione può essere causa di irritazione di bocca, gola e stomaco. Non si conoscono effetti di sovraesposizione.